

3-262

Volvox feineErde Lehmfixierung

Technisches Merkblatt April 2017

1. Kurzbeschreibung

Abschlussanstrich zur Verfestigung von **Volvox** feineErde Lehmputzen oder von anderen Putzsystemen sowie von k Reidenden Anstrichen.

2. Inhalt

1 l Art.Nr. 3-2622
5 l Art.Nr. 3-2625

3. Reichweite

200 ml pro m²; ca. 5 m² pro Liter.

4. Farbe

Transparent, die behandelte Oberfläche dunkelt nach.

5. Verdünnungsmittel

Wasser

6. Trockenzeiten

In Abhängigkeit von Untergrund, Temperatur und Luftfeuchtigkeit ca. 8 Stunden.

7. Anwendungsbereiche

Zur Verfestigung von sandenden Untergründen und Lehmputzen oder anderen Putzsystemen, um eine möglichst abriebfeste Oberfläche zu erreichen.

8. Eigenschaften

Volvox feineErde Lehmfixierung ist nach der Durchrocknung nahezu farblos, matt und transparent. Das Produkt ist wasserverdünnbar und besitzt eine sehr gute Wasserdampfdurchlässigkeit.

9. Verarbeitungshinweise

9.1. Vorbereitung

Zunächst muss der gut durchgetrocknete Lehmputz sorgfältig abgebürstet werden, die Lehmwände sind vorzuwässern. Die **Volvox** feineErde Lehmfixierung ist verarbeitungsfertig eingestellt und sollte vor Gebrauch gut durchgerührt werden.

9.2. Verarbeitung

Es ist zu empfehlen, die **Volvox** feineErde Lehmfixierung unverdünnt auf die fertige Lehmwand oder den k Reidenden Putz aufzuspritzen.

10. Werkzeug

Pinself, Rolle, Quast, Sprühflasche.
Die Reinigung der Werkzeuge erfolgt mit Wasser.

11. Lagerung

Kühl, aber unbedingt frostfrei und verschlossen aufbewahren. Ungeöffnet ist das Produkt mindestens 6 Monate haltbar.

12. Zusammensetzung

Zellulosen, Weißleim, Wasser, Konservierungsmittel (Methyl- und Benzisothiazolinon).

13. Sicherheitshinweis

Enthält 2-Methyl-2H-Isouthiazol-3-on und 1,2 Benzisouthiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Auch ungiftige Anstrichmittel für Kinder unerreichbar lagern.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Bedarf unter: +49-2351-95395

14. Entsorgung

Farbreste eintrocknen lassen und entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgen.

15. Vorschriften nach der VOC-Verordnung

VOC - Gehalt: 0,5 g/l; Kategorie: a; Typ: Wb
Grenzwerte für VOC-Höchstgehalt: 30 g/l

ecotec Naturfarben GmbH
Kalkofenweg 2
D – 58513 Lüdenscheid
Telefon: +49(0)2351-95395
Telefax: +49(0)2351-953999
e-mail: info@volvox.de; www.volvox.de

Hinweis

Die Angaben dieses Merkblattes dienen der technischen Hilfestellung für Handel und Anwender. Sie ersetzen nicht die in jedem Einzelfall vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund (April 2017).