



1. Kurzbeschreibung

Strapazierfähige, gut eindringende Ölbehandlung für beanspruchte Oberflächen im Innenbereich (z.B. Holz-fußböden, Türen, Treppen, Arbeitsplatten, Kork, Küchen und offenporigem Stein) mit großer Reichweite. Gut geeignet für Kork- und Holzoberflächen, die zusätzlich gewachst werden sollen.

2. Inhalt

0,250 l Art. Nr. 2-3409

3. Reichweite

20 - 50 ml pro m²; 20 - 50 m² pro Liter je nach Untergrundbeschaffenheit.

4. Farbe

Farblos, feuert die Holzmaserung honigtönend an.

5. Verdünnungsmittel

Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.

6. Trockenzeiten

Je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit staubtrocken nach 3 Stunden, griffest nach 4 - 6 Stunden, nach ca. 24 Stunden schleifbar bzw. fertig zur Weiterverarbeitung.

7. Eigenschaften

Volvox Hartöl wird auf Basis von ungiftigen und natürlichen Rohstoffen umwelt- und gewässerfreundlich hergestellt. Es verursacht keine elektrostatische Aufladung. Aufgrund der Zusammensetzung ist das Volvox Hartöl bei zweckgebundenem Gebrauch für Mensch und Umwelt unschädlich.

8. Verarbeitungshinweise

Der Untergrund sollte sauber, trocken, fettfrei, und saugfähig sein. Holz zuvor schleifen, Korn 100-150. Volvox Hartöl vor Gebrauch gut schütteln, dünn und gleichmäßig auftragen. Überstand nach 5 - 10 Minuten unbedingt mit einem Tuch abnehmen, da sonst glänzende, klebende Flächen entstehen können. Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes zwischenschleifen (Korn 240-320) und den Anstrich ein- bis zweimal wiederholen. Nach Durchtrocknung kann die Oberfläche mit Volvox Wachsfinit oder Volvox Möbelwachs weiterbehandelt werden. Mit einem weichen Tuch abschließend polieren.

Hinweis:

Geölte und gewachste Oberflächen, die mit Microfasertüchern gereinigt werden, bedürfen einer erhöhten Pflege und müssen ggf. öfter nachbehandelt werden.

9. Werkzeug

Pinsel, fusselreier Lappen, Schleifmittel. Pinsel sofort nach Gebrauch mit Volvox Isoparaffin reinigen.

10. Lagerung

Verschlossen, kühl aber frostfrei lagern. Angebrochene Gebinde fest verschließen.

11. Zusammensetzung

Leinölfirnis, Leinöl, Rizinusöl, Holzöl-Standöl, Holzöl, Kolophoniumhartharz, Isoparaffin, Hautverhinderungsmittel, blei- und kobaltfreie Trockenstoffe.

12. Sicherheitshinweise

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Bei der Verarbeitung nicht rauchen und kein offenes Licht verwenden. Während und nach der Anwendung die Räume gut lüften. Mit dem Produkt getränkte Lappen nicht liegenlassen! Selbstentzündungsgefahr! Lappen ausgebreitet im Freien trocknen lassen. Auch ungiftige Anstrichmittel für Kinder unerreichbar lagern.

13. Entsorgung

Ölreste eintrocknen lassen und entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgen.

Ecotec Naturfarben GmbH

Kalkofenweg 2

D-58513 Lüdenscheid

Telefon: +49 (0) 2351-95395

Fax: +49 (0) 2351-953999

Email: info@volvox.de

Web: www.volvox.de