

2-145

Volvox Grazioso Satin-Dispersionsfarbe Technisches Merkblatt August 2021



1. Kurzbeschreibung

Hochweißer und farbiger, lösemittelfreier, dauerelastischer Wand- und Deckenanstrich für den Innenbereich. Volvox Grazioso Satin-Dispersion ist atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend. Sie trägt auf diese Weise zu einem gesunden Raumklima bei. Sie wirkt antistatisch, ist nass-deckend und lässt sich nahezu tropf- und spritzfrei verarbeiten. Die Farbe besitzt ein gutes Füll- und Deckvermögen. Grazioso Dispersionsfarbe ist erhältlich in den über 173 Design-Farbtönen unserer Hausfarben-Palette (NCS und RAL auf Anfrage).

2. Inhalt

0,9 l	Art. Nr. 2-1456
2,5 l	Art. Nr. 2-1452
5 l	Art. Nr. 2-1453
10 l	Art. Nr. 2-1454

3. Reichweite

0,130-0,150 l/m²; ca. 7 m² pro Liter.

Bei stark saugenden und strukturierten Untergründen den Verbrauch durch Versuch am Objekt ermitteln.

4. Farbe

Weiß und farbig in den über 173 Design-Farbtönen unserer Hausfarben-Palette (NCS und RAL auf Anfrage).

5. Verdünnungsmittel

Bei Bedarf individuell mit Wasser bis max. 10% verdünnen. Bei stark pigmentierten Farben nicht mehr als 5% Wasser hinzufügen.

6. Trockenzeiten

Je nach Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit nach 4 - 6 Stunden überstreichbar. Endgültige Durchtrocknung nach ca. 10 Tagen.

7. Anwendungsbereiche

Hochdeckende Innenwandfarbe für alle mineralischen Untergründe wie Beton, Mauerwerk und Putz sowie für organische, trockene, saugfähige und fettfreie Untergründe, wie Raufasertapeten, Holz, Gipskartonplatten und Stoffbespannungen sowie Glasfasertapeten.

8. Eigenschaften

8.1. Technische Eigenschaften

Wasch- und scheuerbeständig nach EN 13 300. Fast pastös. Gut trocknend, hohe Deckfähigkeit, gutes Füllvermögen sowie dampfdurchlässig. Mit Wasser verdünnbar. Gut verstreichbar, neigt nicht zum Spritzen und Tropfen bei der Verarbeitung.

8.2. Biologische Eigenschaften

Grazioso Satin-Dispersion wird auf Basis von ungiftigen und natürlichen Rohstoffen umwelt- und gewässerfreundlich hergestellt. Sie verursacht keine elektrostatische Aufladung. Aufgrund der Zusammensetzung ist die Grazioso Satin-Dispersion bei zweckgebundenem Gebrauch für Mensch und Umwelt unschädlich.

9. Verarbeitungshinweise

9.1. Vorbereitung

Wasserlösliche Altanstriche wie Leim- oder Kalkanstriche unbedingt gründlich entfernen, Lack- und Ölanstriche mechanisch aufrauen. Nicht haftende Farbreste o.ä. sind abzubürsten. Bei sandigen oder stark saugenden Untergründen empfiehlt sich ein Grundanstrich mit verdünnter Grazioso Satin-Dispersion (10% Wasserzugabe), das gleiche gilt für Gipskartonplatten. Durchschlagende Untergründe (Wasser, Nikotin o.ä.) sind ggf. mit Volvox Isoliergrund vorzubehandeln.

9.2. Verarbeitung

Der Untergrund sollte sauber, trocken, fettfrei und ohne durchschlagende Inhaltsstoffe sein. Grazioso Satin-Dispersion je nach Untergrund mit max. 10% Wasser verdünnen und gut durchrühren (bei stark pigmentierten Farben nicht mehr als 5% Wasser hinzufügen). Volle Deckkraft wird erst bei durchgetrocknetem Untergrund erreicht (Neubauten!). Sollte die Deckfähigkeit beim Erstanstrich nicht erreicht werden oder liegt ein stark saugfähiger Untergrund vor, so muss ein zweiter Deckanstrich vorgenommen werden.

10. Werkzeug

Gut verarbeitbar mit Rolle und Pinsel. Die Farbe kann auch gespritzt werden.

Airless Spritzdruck > 120 bar – je nach Verdünnung

2,5 l/min Fördermenge

250-300 gr/m²

Verdünnung bis max. 7% Wasser Düse max. 0,027 inch

Normal 0,023 inch.

Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser und Seife. Intensiv nachspülen.

11. Lagerung

Kühl und trocken, aber frostfrei lagern. Angebrochene Gebinde fest verschließen. Unangebrochene mindestens 9 Monate haltbar.

12. Zusammensetzung

Wasser, Kreide, Marmormehl, Weißleim, Zellulosen, Titandioxyd, Phosphat, Natriumsalz, Konservierungsmittel (Isothiazolinongemisch).

Technische Daten:

Spez. Gewicht (Dichte): ca. 1,3 g/ml; Festkörpergehalt: ca. 32 Gew.%; Viskosität (bei 20 °C): pastös

13. Sicherheitshinweise

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Auch ungiftige Anstrichmittel für Kinder unerreichbar lagern. Weitere Informationen erhalten Sie bei Bedarf unter: +49-2351-95395

14. Entsorgung

Farbreste eintrocknen lassen und entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgen.

15. Angaben gemäß VOC-Verordnung

VOC-Gehalt: 0,5 g/l; Kategorie: a; Typ: Wb

Grenzwerte für VOC-Höchstgehalt: 30 g/l

Ecotec Naturfarben GmbH

Kalkofenweg 2

D-58513 Lüdenscheid

Telefon: +49 (0) 2351-95395

Fax: +49 (0) 2351-953999

Email: info@volvox.de

Web: www.volvox.de