

1. Kurzbeschreibung

Glänzender, lösemittelfreier, dauerelastischer Decor-Spachtel für den Innenbereich zur Anwendung durch geschulte Handwerker und Künstler.

2. Farbe

Erhältlich in den über 173 Design-Farbtönen unserer Hausfarbenpalette (NCS und RAL auf Anfrage). Die Töne erscheinen etwas heller als in Lehmfarbe.

3. Inhalt

1 Liter	Art.Nr. 3-3xxx0
2,5 Liter	Art.Nr. 3-3xxx1
5,0 Liter	Art.Nr. 3-3xxx2

4. Reichweite

0,05 l pro m² und Auftrag

5. Verdünnungsmittel

Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt und ist ca. 12 Stunden nach dem Abtönen optimal verarbeitbar.

6. Trockenzeit

Trocken nach 6-12 Stunden je nach Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit. Endgültige Durchtrocknung nach ca. 10 Tagen.

7. Anwendungsbereiche

Als glänzende und deckende Beschichtung für Wände und andere Oberflächen. Nicht für den Spritzwasserbereich geeignet.

8. Eigenschaften

Volvox Dacapo Lehmstucco ist atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend. Er trägt auf diese Weise zu einem gesunden Raumklima bei. Durch seinen sehr hohen Festkörpergehalt besitzt Dacapo ein sehr gutes Füll- und Deckvermögen.

9. Verarbeitungshinweise

9.1. Vorbereitung

Der Untergrund muss trocken, saugfähig, fettfrei und frei von Unebenheiten sein. Beste Resultate liefert eine plangeschliffene Oberfläche. Wasserlösliche Altanstriche wie Leim- oder Kalkanstriche unbedingt gründlich entfernen. Nicht haftende Farbreste o.ä. sind abzubürsten und anschließend zu schleifen. Stark sandende Untergründe evtl. mit Volvox Lehmfixierung verfestigen. Durchschlagende Untergründe (Wasser, Nikotin o.ä.) sind ggf. mit Volvox Isoliergrund vorzubehandeln. Die Oberfläche mit Volvox Espresso Lehmfarbe streichen (siehe TM 3-121/122). Bei unebenen bzw. körnigen Oberflächen sollte danach ein feiner Zwischenschliff (Korn 120-240) vorgenommen werden.

Hinweis

Es können besondere Effekte erzielt werden, wenn Lehmfarbe eines anderen Farbtönen als Kontrast-Untergrund für den Dacapo Lehmstucco verwendet wird.

Hinweis

Acryl- und silikonhaltige dauerelastische Fugenmassen müssen zweimal sorgfältig mit Volvox Isoliergrund gestrichen werden. Auch alte undefinierbare Fugenmassen sind so vorzubehandeln.

9.2. Verarbeitung

Volvox Dacapo Lehmstucco wird auf den mit Volvox Espresso Lehmfarbe vorbehandelten Untergrund mit einer Edelstahl- oder Plastik-Traufel aufgespachtelt. Es ergeben sich daraus Muster je nach Dichte und Größe der Schläge. Den Auftrag anziehen lassen und verschlichten. Nach einer weiteren Antrockenzeit eine weitere Schicht aufbringen und verschlichten. Danach trocknen lassen. Mit der Traufel verdichten (bei hellen Farbtönen eine Kunststofftraufel verwenden, um einen Kellenabrieb zu vermeiden). Besondere Effekte können mit Poliersteinen erzielt werden.

9.3. Weitere Verarbeitungsmöglichkeiten

9.3.1. Vermischen der Farbtöne

Durch Nass-in-Nass-Techniken ist die mehrfarbige Gestaltung einer Oberfläche möglich. Die einzelnen Farbtöne können aber auch nach Durchtrocknung nacheinander aufgespachtelt werden.

9.3.2. Einsatz von Effektpigmenten

Glimmerpigmente und Reichgold werden auf die noch feuchte Oberfläche aufgestäubt und danach verdichtet.

9.3.3. Schabloniertechnik

Auf dem Lehmfarbvoranstrich werden sehr dünne Schablonen aufgebracht, die danach überspachtelt werden. Nach Abtrocknung werden die Schablonen entfernt.

10. Werkzeug

Farbrolle, Edelstahl- oder Kunststoff-Traufel bzw. -Kelle, Poliersteine. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser und Seife.

11. Lagerung

Kühl, aber unbedingt frostfrei und verschlossen aufbewahren. Das Produkt sollte umgehend, spätestens innerhalb von 14 Tagen verarbeitet werden.

12. Zusammensetzung

Wasser, Lehm aus verschiedenen Gruben, Kreide, Kalk, Porzellanerde, Weißleim, Zellulosen, Calciumdihydroxid, Titandioxyd (bei einigen Farbtönen), Konservierungsmittel (Isothiazolinongemisch).

13. Sicherheitshinweis

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Haut und Augen schützen. Auch ungiftige Anstrichmittel für Kinder unerreichbar lagern. Weitere Informationen erhalten Sie bei Bedarf unter: +49-2351-95395.

14. Entsorgung

Farbreste eintrocknen lassen und entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgen.

15. Angaben gemäß VOC-Verordnung

VOC-Gehalt: 0,5 g/l; Kategorie: a; Typ: Wb
Grenzwerte für VOC-Höchstgehalt: 30 g/l

Ecotec Naturfarben GmbH

Kalkofenweg 2

D-58513 Lüdenscheid

Telefon: +49 (0) 2351-95395

Fax: +49 (0) 2351-953999

Email: info@volvox.de

Web: www.volvox.de