

Pflegeanleitung

für geölte und gewachste Holzfußböden

Volvox bietet ein reichhaltiges Programm von Pflegemitteln für Ihren Holzboden an, um dessen dauerhaften Schutz zu gewährleisten. Alle Produkte sind auch für die Pflege und Auffrischung von Möbeloberflächen geeignet.

Die nachfolgende Anleitung zur regelmäßigen Pflege soll Ihnen dazu eine Hilfestellung sein.

Die Reinigung und Pflege von geölten und von gewachsenen Fußböden ist mit **Volvox Pflegeprodukten** leicht durchzuführen. Sie erneuern die antistatische Ausrüstung des Bodens und reduzieren die Staubbelastung. Durch eine regelmäßige Pflege wird die Schönheit der Oberfläche über lange Zeit erhalten und aufgefrischt.

Die Haltbarkeit eines Fußbodens hängt direkt mit seiner Beanspruchung zusammen. So müssen z. B. Böden in öffentlichen Gebäuden oder in Eingangsbereichen häufiger gepflegt werden als in Wohn- und Schlafräumen. In den ersten Tagen nach der Behandlung mit Öl muss der Boden geschont werden. Bis zur vollen Beanspruchung sind folgende Regeln zu beachten:

- Boden nur trocken reinigen
- Möbel vorsichtig aufstellen (grundsätzlich Filzgleiter verwenden)
- Sand und Schmutz vermeiden (Fußabstreifer, Pappen auslegen)

Geölte Holzfußböden

Unterhaltungspflege

Schmutz und Sand sollten umgehend mit Mopp, Besen oder Staubsauger entfernt werden. Danach den Boden mit **Volvox Fußbodenseife**, 0,5 - 1 % verdünnt (25 - 50 ml auf 5 Liter lauwarmes Wasser), nebelfeucht wischen. Der Boden darf niemals nass gewischt oder geschrubbt werden. Hartnäckige Flecken mit unverdünnter **Volvox Fußbodenseife** bearbeiten, nach 10 Minuten feucht wischen und nach Abtrocknung mit einem weichen Tuch polieren.

Intensivreinigung

Starke, fest haftende Verschmutzungen werden mit **Volvox Intensivreiniger** beseitigt. Das Konzentrat wird je nach Verschmutzungsgrad mit Wasser verdünnt (ca. 50 ml auf 5 Liter Wasser). Nach einer kurzen Einwirkzeit kann der Boden mit einem Lappen oder einer mittelharten Bürste bearbeitet werden. Danach den gelösten Schmutz mit einem saugfähigen Tuch aufnehmen, Boden trocknen lassen und anschließend mit **Volvox Ölen** nachbehandeln.

Auffrischung

Zur Auffrischung und Regeneration geschädigter Ölschichten von stark beanspruchten und fleckigen Hartholz- und Parkettböden dient **Volvox Refresher**. Der **Volvox Refresher** ist eine Kombination von rückfettenden Ölen und milden Seifen. Die angegriffenen, vergrauten und fleckigen Bereiche werden rückgeölt, angefeuert und aufgefrischt. Zusätzlich wird Schmutz durch die milden Seifenanteile gelöst und entfernt. Das Produkt wird je nach Zustand des Bodens pur oder mit Wasser verdünnt durch Wischen mit einem nebelfeuchten Tuch aufgebracht. Die Anwendung ist ggf. mehrfach zu wiederholen. Aufpolieren nach Trocknung ist empfehlenswert.

Renovierung

Weist die Öl-Oberfläche Beschädigungen auf oder ist sie abgetreten, müssen die schadhafte Stellen zunächst bis auf das rohe Holz fein angeschliffen werden. Dann mit **Volvox Fußbodenöl spezial** zweimal hauchdünn nachölen (Schleifpad verwenden, siehe TM 2-346). Zwischen den Aufträgen mindestens 5 Stunden trocknen lassen, Öl-Überstände sind umgehend zu entfernen. Nach 24 Stunden mit einem weichen Tuch oder einer Poliermaschine nachpolieren.

Geölte und gewachste Holzfußböden

Unterhaltungspflege

Schmutz und Sand sollten umgehend mit Mopp, Besen oder Staubsauger entfernt werden. Danach den Boden mit **Volvox Fußbodenseife**, 0,5 - 1 % verdünnt (25 - 50 ml auf 5 Liter lauwarmes Wasser), nebelfeucht wischen. Nach jeder zweiten oder dritten Anwendung den Boden zusätzlich mit **Volvox Wachsfinish** oder **Volvox Fußbodenmilch**, 1% verdünnt (50 ml auf 5 Liter lauwarmes Wasser), nebelfeucht wischen. Nach Abtrocknung die Oberfläche mit einem weichen Tuch polieren. Wirkt die Fußbodenoberfläche stumpf, sollte **Volvox Wachsfinish** bzw. **Volvox Fußbodenmilch** häufiger angewendet werden.

Intensivreinigung

Starke, fest haftende Verschmutzungen werden mit **Volvox Intensivreiniger** beseitigt. Das Konzentrat wird je nach Verschmutzungsgrad mit Wasser verdünnt (ca. 50 ml auf 5 Liter Wasser). Nach einer kurzen Einwirkzeit kann der Boden mit einem Lappen oder einer mittelharten Bürste bearbeitet werden. Danach den gelösten Schmutz mit einem saugfähigen Tuch aufnehmen, Boden trocknen lassen und anschließend mit **Volvox Wachsfinish** oder **Volvox Fußbodenmilch** behandeln (Verhältnis Wachsfinish/Bodenmilch und Wasser 2:1). Spätestens nach 2 Stunden polieren.

Renovierung

Weist die Oberfläche Beschädigungen auf oder ist sie abgetreten, sollte zunächst die alte Wachsschicht mit verdünntem **Volvox Intensivreiniger** gelöst werden (Konzentration von 1:2 bis 1:1 in Wasser). Bei einer dicken Wachsschicht ist der Einsatz eines Tellerschleifers empfehlenswert. Nach ca. 20 Minuten wird die gelöste Wachsschicht mit klarem Wasser aufgenommen. Schadhafte Stellen bis auf das rohe Holz fein anschleifen. Sehr trockene bzw. stark saugende Hölzer mit **Volvox Hartöl** grundieren und trocknen lassen (24 Stunden). Dann mit **Volvox Fußbodenöl spezial** zweimal hauchdünn nachölen (Schleifpad verwenden, siehe TM 2-346). Zwischen den Aufträgen mindestens 5 Stunden trocknen lassen, Öl-Überstände sind umgehend zu entfernen. Nach 24 Stunden **Volvox Wachsfinish** oder **Volvox Fußbodenmilch** mit einem Lappen sehr dünn auf dem Fußboden verteilen - zur leichteren Verarbeitung ggf. bis zu 50% mit Wasser verdünnt. Nach spätestens 2 Stunden sollte der Boden mit einem Tellerschleifer oder Bohnerbesen poliert werden.

Je nach Fußboden bzw. Holzoberfläche werden folgende Pflegeprodukte eingesetzt:

Volvox Fußbodenseife	(Art.Nr. 1-870)
Volvox Fußbodenmilch	(Art.Nr. 1-830)*
Volvox Wachsfinish	(Art.Nr. 2-831)*
Volvox Intensivreiniger	(Art.Nr. 2-870)
Volvox Refresher	(Art.Nr. 2-871)
Volvox Hartöl	(Art.Nr. 2-340)
Volvox Fußbodenöl spezial	(Art.Nr. 2-346)
Volvox Fußbodenöl high solid	(Art.Nr. 2-342/4)

* Fußbodenmilch und Wachsfinish sind alternativ einsetzbar. Wachsfinish enthält ein Bindemittel, durch das die Oberfläche zusätzlich verdichtet wird. Es ist deshalb besonders für hoch strapazierte Fußböden geeignet.

Zu allen Produkten erhalten Sie technische Informationen von Ihrem Fachhändler oder im Internet unter www.volvox.de

ecotec Naturfarben GmbH

Kalkofenweg 2

58513 Lüdenscheid

Fon 02351 - 9539-5

Fax 02351 - 9539-99

Mail info@ecotec-naturfarben.com

Internet www.volvox.de

Mitglied im internationalen Verband der Naturbaustoffhersteller. (In.Ve.Na.)

Februar 2018