

## 2-155

# Volvox Wandgrundierung und Haftvermittler für außen und innen, weiß

Technisches Merkblatt Januar 2019



### 1. Kurzbeschreibung

Grundierung und Haftvermittler auf wässriger Basis für **Volvox** Lehmfarben, Dispersionsfarben und Silikatfarben im Innen- und Außenbereich.

### 2. Inhalt

100 ml	Art. Nr. 2-1559
1 l	Art. Nr. 2-1556
2,5 l	Art. Nr. 2-1551
5 l	Art. Nr. 2-1552
10 l	Art. Nr. 2-1553

### 3. Reichweite

Ca. 150 - 250 ml/m<sup>2</sup>; ca. 4 - 7 m<sup>2</sup> pro Liter je nach Untergrund. Bei stark saugenden Untergründen den Verbrauch durch Versuch am Objekt ermitteln.

### 4. Farbe

Weiß

### 5. Verdünnungsmittel

Bei Bedarf individuell mit Wasser bis max. 5 % verdünnen.

### 6. Trockenzeiten

Bei normaler Luftfeuchtigkeit und Temperatur trocken und überstreichbar nach ca. 4 - 6 Stunden (+ 20 °C; 65% r. F.).

### 7. Anwendungsbereiche

Als Grundierung und Haftvermittler für **Volvox** Lehmfarben, für **Volvox** Dispersionsfarben und **Volvox** Silikatfarben auf allen nicht bzw. schwach saugenden Untergründen, die trocken, staub- und fettfrei sind, speziell mineralischen Untergründen wie Beton, Mauerwerk und Putz sowie für Gipskartonplatten. Für alle tragfähigen, fest haftenden Altanstriche (auch Kunststoffanstriche). Haftung durch Probefläche prüfen.

### 8. Eigenschaften

#### 8.1. Technische Eigenschaften

Gut füllender und deckender Grundieranstrich für Oberflächen, die mit Volvox Wandfarben gestrichen werden sollen. Geeignet zum Einsatz sowohl im Außen- als auch im Innenbereich.

#### 8.2. Biologische Eigenschaften

**Volvox Wandgrundierung** wird umwelt- und gewässerfreundlich hergestellt. Das Produkt verursacht keine elektrostatische Aufladung. Aufgrund der Zusammensetzung ist das Produkt bei zweckgebundenem Gebrauch für Mensch und Umwelt unschädlich.

### 9. Verarbeitungshinweise

#### 9.1. Vorbereitung

**Volvox** Wandgrundierung sollte nicht unter 8 °C verarbeitet werden (Luft und Untergrund).

Der Untergrund muss trocken und tragfähig sein. Nichttragende Altanstriche restlos entfernen. Frischer Putz muss komplett durchgetrocknet und zur Aufnahme von Anstrichen geeignet sein.

#### 9.2. Verarbeitung

**Volvox** Wandgrundierung gleichmäßig unverdünnt bzw. bis zu 5 % mit Wasser verdünnt mit Rolle oder Pinsel aufgetragen.

### 10. Werkzeug

Pinsel oder Rolle.

Werkzeug sofort mit Wasser reinigen.

### 11. Lagerung

Kühl und trocken, aber frostfrei lagern.

### 12. Zusammensetzung

Weißleim, Calciumcarbonat, Wasser, Füllstoffe, Titandioxid, Entschäumer, Natronlauge, Methylcellulose, Konservierungsmittel (Methyl- und Benzisothiazolinon).

### 13. Sicherheitshinweis

Enthält 2-Methyl-2H-Isothiazol-3-on und 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Auch ungiftige Anstrichmittel für Kinder unerreichbar lagern.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Bedarf unter:

+49-2351-95395

### 14. Entsorgung

Farbreste eintrocknen lassen und entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgen.

### 15. Vorschriften nach der VOC-Verordnung

VOC - Gehalt: 1 g/l; Kategorie: a; Typ: Wb

Grenzwerte für VOC-Höchstgehalt: 30 g/l

ecotec Naturfarben GmbH

Kalkofenweg 2

D - 58513 Lüdenscheid

Telefon: +49(0)2351-95395

Telefax: +49(0)2351-953999

e-mail: [info@volvox.de](mailto:info@volvox.de); [www.volvox.de](http://www.volvox.de)

#### Hinweis

Die Angaben dieses Merkblattes dienen der technischen Hilfestellung für Handel und Anwender. Sie ersetzen nicht die in jedem Einzelfall vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund (Januar 2019).